




گچ پلیمری پاششی MP BASE

گچ پلیمری پاششی (MP BASE) اندود پایه گچی و پلیمری مخصوص اجرای دو مرحله‌ای، به صورت پاششی با دستگاه گچ پاش می‌باشد. از این محصول برای ایجاد سطحی تراز به عنوان زیرکار جهت اجرای لایه نهایی در محیط‌های داخلی اعم از سقف و دیوار استفاده می‌شود. گچ پلیمری پاششی مناسب برای انواع سطوح متداول و کاربری‌های مختلف اعم از مسکونی، تجاری، بیمارستانی، آزمایشگاهی و مدارس است.



مشخصات فنی

میزان پوشش هر کیسه (۳۰ کیلوگرمی)	حدود ۳ مترمربع با ضخامت ۱۰ میلی‌متر
رفتار در برابر آتش	A1 در آتش سوزی شرکت نمی‌کند.
مدت زمان کار کرد	حدود ۵۰ دقیقه
ضخامت قابل اجرا	برای دیوار ۲۵-۱۰ میلی‌متر - برای سقف ۱۵ میلی‌متر
چسبندگی	$\geq 0.1 \text{ N/mm}^2$





مزایا

- ساختار دوستدار محیط زیست
- مقاومت بالا در برابر رطوبت محیطی
- محافظ موثر در برابر آتش
- استحکام بالا در برابر سایش
- چسبندگی بسیار بالا به تمامی سطوح زیرین متداول
- وزن مخصوص کمتر و حجم بیشتر نسبت به دیگر گچ‌های ساختمانی به دلیل وجود سبکدانه‌های معدنی
- قابلیت استفاده برای سطح زیر کار قبل از کاشی کاری
- مطابق استاندارد ملی به شماره ۱-۱۲۰۱۵

نکات اجرایی

- قبل از اجرا می‌بایست سطح زیرکار تمیز و در صورت نیاز ترمیم شود.
- میزان رطوبت سطح کار نباید از حد متعادل بیشتر (نمناک) و یا کمتر (خشک) باشد.
- برای سطوحی که نیاز به آماده‌سازی پیش از اجرا دارند (سطوح با جذب آب بالا و یا سطوح صیقلی)، باید از پرایمر مناسب به منظور کنترل میزان نفوذپذیری و یا افزایش خاصیت جذب استفاده شود.
- در صورت نیاز هنگام اجرای محصول از شمشه کروم جهت تراز نمودن سطح استفاده شود.
- گچ پلیمری پاششی با فاصله ۱۰ تا ۱۵ سانتی‌متر از سطح و بین شمشه کروم‌ها از بالا به پایین پاشش شود و مرحله شمشه‌کشی اولیه اجرا گردد. لازم به ذکر است ضخامت ملات پاشیده شده حداقل ۱۰ میلی‌متر و حداکثر ۲۵ میلی‌متر روی دیوار و حداکثر ۱۵ میلی‌متر روی سقف مجاز است. در صورت نیاز به ضخامت بالاتر حداکثر ۲۰ میلی‌متر سطح زیر کار می‌بایست مسلح گردد. (در صورت نیاز به ضخامت بیشتر، پاشش ملات در دو مرحله صورت گیرد)
- برای گوشه‌های خارجی از پروفیل گوشه استفاده شود و در هنگام قرارگیری دو جنس مختلف در زیر کار از توری مناسب استفاده گردد.
- دقت شود که شمشه‌کشی مرحله اول همزمان با پاشش انجام شود و در ادامه قبل از خشک شدن سطح با استفاده از ماله استیل و یا شمشه دوزنقه‌ای، مرحله شمشه‌کشی برای بار دوم انجام گردد. مراحل اجرای گچ پاششی MP BASE در اینجا خاتمه می‌یابد و می‌توان از گچ پلیمری پرداخت (Skimlite) یا گچ دکوپلاست (Decoplast) جهت پرداخت نهایی استفاده کرد.



تلفن مرکز تماس: ۰۲۱-۴۳۰۰۰۸۰۹

www.kplus.ir

GERMAN 
Technology