



۱۴۰۱/۰۳

محصولات پودری کیپلاس



ایزو گیپس (IZOGIPS)

اندود گچی دستی سبک

کاربرد و اجرا

- برای ایجاد سطح نهایی صاف، یکدست و تراز در محیط‌های داخلی اعم از سقف و دیوار قابل اجرا بر روی انواع سطوح از قبیل آجر، انواع بلوک‌های سیمانی، سطوح بتُنی متخلخل، بلوک بتُنی سبک و دیگر سطوح سنتی مناسب برای همه محیط‌های داخلی اعم از سرویس‌های بهداشتی، آشپزخانه، اتاق خواب و پذیرایی مناسب برای انواع کاربری‌های مختلف اعم از مسکونی، تجاری، بیمارستانی، آزمایشگاهی و مدارس قابل استفاده به عنوان سطح زیرکار قبل از اجرای کاغذدیواری، کاشی‌کاری و همچنین سطح زیرکار برای گچ‌کاری دو مرحله‌ای

توضیحات محصول

- **تاریخ مصرف**
۶ ماه پس از تولید و ۷ روز پس از بارگردان کیسه‌ها
- **کیفیت**
این محصول دارای علامت کاربرد استاندارد ملی به شماره ۱۲۰۱۵/۱ می‌باشد و همچنین مطابق با استاندارد بین‌المللی EN 13279-1 تولید، ارزیابی و به بازار عرضه می‌گردد.
- **اطلاعات سفارش دهنده**
بسته‌بندی ۳۰ کیلوگرمی
- **شرایط انبارداری**
کیسه‌ها در محل خشک، روی پالت و به دور از آب و رطوبت و نور مستقیم خورشید قرار گیرند.



جزییات محصول

- دسته‌بندی براساس استاندارد ملی شماره ۱۵/۱ و براساس استاندارد بین‌المللی EN 13279-۱، B4
- اندود پایه گچی برای استفاده در محیط‌های داخلی
- ساختار دوستار محیط زیست
- تنظیم‌کننده رطوبت محیطی (تنفس محیطی)
- محافظ موثر در برابر آتش
- مقاومت بالا در برابر خراش و فروفتگی
- عدم نیاز به رابیتس در اجرا روی انواع سطوح (به جز اجرا روی سقف با ضخامت بیشتر از یک سانتی‌متر)

دستورالعمل اجرا

مدت گچ سبب افزایش گیرش می‌گردد که بر روی استحکام نیز اثر می‌گذارد.

- وجود ناخالصی و املاح در آب، دمای بالا (گچ، آب و محیط)، سطح زیرکار بسیار جاذب و باقیمانده گچ سفت شده روی ابزار کار سبب کاهش گیرش می‌شود.
- سطح زیرکار بسیار جاذب، سبب کوتاه شدن زمان گیرش نیز می‌گردد.

عوامل موثر در استحکام

- از عوامل تاثیرگذار بر استحکام، نسبت آب به گچ می‌باشد. هرچه ملات رقيق‌تر باشد، به دلیل افزایش زمان گیرش، ملات روی سطح، مدت طولانی‌تری در معرض جریان هوای قرار گرفته و قسمتی از آب مورد نیاز جهت کامل شدن گیرش تبخیر می‌گردد. در این شرایط ملات به جای گیرش، خشک می‌شود و از استحکام مناسبی برخوردار نمی‌باشد.

- جدا از رعایت نسبت آب به گچ در حین ساختن ملات، اضافه کردن آب اضافی پس از ساخت ملات نیز به هیچ وجه مجاز نمی‌باشد.
- ضخامت اجرا شده، اگر بیشتر یا کمتر از مقادیر مجاز باشد بر روی استحکام اثرگذار است.

- سطح زیرکار بسیار جاذب، سبب کوتاه شدن زمان گیرش می‌شود که این امر روی خواص مکانیکی از جمله چسبندگی و استحکام اثرگذار است.

اندود بر روی دیوار به صورت دستی پاشیده می‌شود. پس از گیرش اولیه مجدداً پاشش صورت گرفته و سپس کلیه مراحل باقیمانده اجرا می‌گردد.

- در اجرا روی سقف، اجرا تنها در یک مرحله و به ضخامت ۱ سانتی‌متر مجاز می‌باشد. در صورت نیاز به اجرا با ضخامت بالاتر (حداکثر ۲ سانتی‌متر) سطح زیرکار باید بوسیله مش (توری) مسلح گردد.
- در صورت استفاده به عنوان سطح زیرکار کاشی کاری، حداقل ضخامت ۱۰ میلی‌متر می‌باشد و اجرا تا مرحله دوم (شمشه‌کشی دوم) انجام می‌گیرد و مراحل بعدی انجام نمی‌پذیرد.

اجرا

- جهت تراز نمودن سطح زیرکار، قبل از پاشش ملات، سطح زیرکار را با استفاده از شمشه کروم و پروفیل‌های گوشه کروم‌بندی نمایید.

- پس از پاشش ملات، اعمال زیر به ترتیب و در فواصل زمانی مناسب که با توجه به شرایط محل کار متفاوت می‌باشد، انجام گیرد:

- شمشه‌کشی در دو مرحله
- برطرف نمودن برآمدگی‌های کوچک با ماله اسفنجی (هنگامی که سطح بطور کافی سفت شد می‌باشد) به وسیله پاشش آب، مرتبط گشته و با ماله اسفنجی پرداخت گردد.
- دو مرحله پرداخت با ماله فلزی

عوامل موثر در گیرش

- نسبت آب به گچ بالا و نیز انبارش طولانی

آماده‌سازی

- سطح کار قبل از اجرا باید از هرگونه آلودگی و گرد و غبار تمیز گردد.
- سطح کار قبل از اجرا نایید خیلی خشک و یا خیلی مرطوب باشد.
- ابزار کار باید کاملاً تمیز باشد.
- در صورتیکه سطح زیرکار بسیار صیقلی یا بسیار جاذب باشد ممکن است آماده‌سازی قبلی و استفاده از پرایمر نیاز باشد.
- توصیه می‌گردد برای کنچ‌های خارجی از پروفیل‌های گوشه کی پلاس استفاده شود.
- در صورتیکه در سطح زیرکار از مواد مختلف استفاده شده باشد به دلیل تغییر درجه جذب آب و به منظور جلوگیری از ترک، استفاده از مش (توری) در محل تغییر مصالح توصیه می‌گردد.
- در صورت نیاز، توری را می‌توان همراه با ملات بر روی کل سطح به کار برد.

اختلاط

به ازای هر کیسه تقریباً ۱۶ لیتر آب را در ظرفی عاری از آلودگی ریخته و سپس گچ ایزوگیپس را به صورت پاششی داخل آب بریزید. با استفاده از یک میکسر مکانیکی با دور ملایم یا هر ابزار مناسب دیگر تا زمان بدست آمدن ملات یکدست و آماده اجرا عمل اختلاط را انجام دهید. هیچگونه افروزدنی دیگر به ملات اضافه نگردد.

ضخامت اجرا

- در صورت نیاز به اجرا در ضخامت بیشتر از ۲ سانتی‌متر بر روی دیوار، اجرا باید در دو مرحله صورت گیرد. در مرحله اول ابتدا



دستور العمل اجرا

- در صورت بلهیدن، دهان را با آب شستشو داده و سپس آب بنوشید.
- اگر پس از اقدامات بالا علائم و مشکلات باقی ماند، به پزشک مراجعه شود.
- قوانین سلامتی و ایمنی
- در صورت تماس با پوست با آب، شستشو دهید.
- در صورت تماس با چشم، آنها را با آب شستشو داده و در صورت ضرورت به پزشک مراجعه شود.

جدول اطلاعات فنی

استاندارد ملی شماره ۸۲۹۹	A1 (درآتش‌سوزی شرکت نمی‌کند)	واکنش در برابر آتش
استاندارد ملی ۱۲۰۱۵/۱	$\geq 1/0 \text{ N/mm}^2$	مقاومت خمشی
استاندارد ملی ۱۲۰۱۵/۱	$\geq 2/5 \text{ N/mm}^2$	مقاومت فشاری
بر اساس جدول شماره ۲، استاندارد ملی ۱۲۰۱۵/۱	$0.26 \text{ W/(m}^\circ\text{K)}$ (تقربی)	ضریب هدایت حرارتی
-	۱۳	pH
-	۷۵۰-۸۵۰ kg/m ³ (تقربی)	چگالی خشک
-	هر ۱۰۰ کیلوگرم پودر تقریباً ۱۱۰ لیتر ملات	بازدهی

- داده‌های فنی بیان شده در شرایط استاندارد ارزیابی شده است. در شرایط کارگاهی امکان تغییرات وجود دارد.

جدول میزان مصرف

m ² /ton	m ² /bag (۳۰ kg)	میزان مصرف kg/m ²	IZOGIPS
۱۰.۵	۳/۱۶	۹/۵	ضخامت اجرای ۱۰ میلی‌متر

- تمامی مشخصات تخمینی هستند و بر روی سطوح زیرکار مختلف امکان تغییرات وجود دارد.

اطلاعات مندرج در این برگه داده فنی، با توجه به دانش فنی مبتنی بر استانداردها، آزمایش‌ها و شرایط موجود در زمان چاپ آن تهیه شده است. خط مشی کی‌پلاس همواره تلاش در جهت تحقیق و توسعه و رشد کیفی محصولات بوده و در این راستا، این شرکت این حق را برای خود محفوظ می‌دارد تا در هر زمان نسبت به تغییر اطلاعات فنی اقدام نماید. این برگه داده فنی، معتبرترین در زمینه خود بوده و بر این اساس، استناد یا استفاده از نسخه‌های پیش از آن امکان پذیر نمی‌باشد و تعهد این شرکت محدود به استفاده صحیح از محصول در شرایط مناسب می‌باشد. لازم به ذکر است تمامی دانش فنی مهندسی، استانداردها و طریقه استفاده در این برگه گنجانده نشده و مجریان موظف به بکارگیری همه دستورات فنی اجرا به صورت جداگانه می‌باشد.

همه حقوق برای مجموعه کی‌پلاس محفوظ است. آخرین نسخه داده‌های فنی همواره در وبسایت کی‌پلاس قرار دارد و اصلاح، تجدید چاپ و فتوکپی نیاز به اجازه و تایید این شرکت دارد.

دفتر مرکزی: تهران، خیابان نلسون ماندلا،
بالاتر از میرداماد، بن بست قبادیان شرقی،
پلاک ۱۹

تلفن: ۸۸۲۰۷۹۲۹
فکس: ۸۸۲۰۸۷۱۸

www.kplus.ir
technical@kplus.ir